

Damasco



完美适合所有食品类产品，具有抗压结构。



应用范围:

螺旋波纹软管，柔韧轻盈，适用于输送和吸取多种食品类产品，如食用油、葡萄酒、啤酒、果汁、油脂、牛奶及高达96°的酒精。具有抗压结构，外层具备低摩擦特性。

抗压结构
 PET 螺旋加强
 低摩擦系数的外层

法规:

Reg. EC 1935/2004标准。
 3-A卫生标准N° 18-03第二类 (CLASS II)。
 Reg. EC 2023/2006标准。不含双酚A。
 符合德国标准BfR XXI Cat.2。符合D.M.21/03/73
 标准：适用于水性食品、脂肪以及浓度高达96%
 vol度的酒精 FDA tit.21 art.177.2600
 液态和脂类食品标准。不含塑化剂 (Reg. REACH
 标准)。不含IPA (根据ZEK 01.4-08 Cat.
 1标准)。经重金属测试。



内层:

白色，光滑，采用无味无臭的食品级合成橡胶制成，完全不含邻苯二甲酸盐。

加强层:

高强度合成纤维，内嵌 PET 螺旋加强丝。

外层:


蓝色，波纹状，半透明，采用低摩擦系数的热塑性材料制成，耐气候老化。

温度范围:

-30° C 到+100° C.

商标:

绿色/白色连续条状商标: "IVG Food...".



编号	内径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力	最大长度	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1485865	25	1	10	150	30	450	0,76	0,51	75	3,0	0,6	60	200
1485946	32	1-1/4	10	150	30	450	0,92	0,62	100	3,9	0,6	60	200
1485709	38	1-1/2	10	150	30	450	1,06	0,71	115	4,5	0,6	60	200
1485695	51	2	10	150	30	450	1,52	1,02	150	5,9	0,6	60	200
1485717	63,5	2-1/2	10	150	30	450	2,02	1,36	190	7,5	0,6	60	200
1485725	76	3	10	150	30	450	2,37	1,59	250	9,9	0,6	60	200

推荐使用的接头:



Food coupling DIN 11851



Clamp

SPECIAL DETAILS

安全信息—客户的责任

橡胶软管的使用寿命因其用途而有所不同。

安装管道的设备和系统的设计必须是安全的。由于软管的应用各有不同，**IVG Colbachini** 不能保证产品在所有情况下都能正常运行，特别是对一些特殊用途的应用，用户必须就相关的技术方面进行研究分析，以保证选择最适合的产品。因此，就 IVG 软管的各种操作条件和应用而言，最终选择被认为适合应用所需和安全要求的产品都将是用户的责任。

产品说明书中包含的技术信息和数据必须由具有足够专业技术技能的用户进行分析。

若客户在已确定产品目录、技术手册、报价表、订单确认以及其它附加信息后将公司产品用作上述确认信息以外的不同用途，IVG Colbachini 对最终用户的行为不负责任。

若产品选择不当，或者未遵循正确的程序安装，使用，维护和保存管道，都会导致软管损坏并造成财产损失和/或严重的人身伤害。

关于 IVG 产品的选择和正确使用，另请参阅 Assogomma 提供的关于“橡胶软管的选择、储存、使用和维护建议”的文件，该文件可在IVG的官方网站上下载，网址www.ivgspa.it。该文件内容符合国际标准 ISO 8331，即“橡胶和塑料软管和软管组件 - 选择、储存、使用和维护指南”。

出于安全原因，在管道应用中绝不能超过产品数据表中指示的工作压力。

橡胶胶管的具体用途，请参照法律要求或和具体标准；此外，还针对特别关键的应用程序提供了其它建议。

如需更多信息，请联系市场部 (marketing@ivgspa.it)。