

# Davis

## Tuyau pour refoulement de pulvérisation



**Applications:**

tuyau nappé textile pour pulvérisation d'eau, pesticides ou désherbants utilisés en milieu agricole.

Conçu pour pulvérisation agricole

Il résiste aux agents atmosphériques et à l'ozone  
Longueur jusqu'à 120 m

**Tube:**

SBR noir lisse.

**Armature:**

nappes synthétiques très résistantes.

**Revêtement:**


EPDM noir lisse (aspect bandelé) résistant à l'ozone et aux agents atmosphériques.

**Gamme de températures:**

de -25°C à +70°C.

**Marquage:**

bande transfert de couleur verte "IVG Water (logotype application)...".



# Davis



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1206354	8	5/16	17	0,67	75	1125	225	3375	0,21	0,14	120	400
1045300	10	25/64	19	0,75	50	750	150	2250	0,23	0,16	120	400
1045423	10	25/64	19	0,75	75	1125	225	3375	0,24	0,16	120	400
1045431	10	25/64	21	0,83	75	1125	225	3375	0,31	0,21	120	400
1250060	13	1/2	23,5	0,93	75	1125	225	3375	0,37	0,25	120	400
1161024	16	5/8	28	1,10	75	1125	225	3375	0,5	0,34	120	400
1020846	19	3/4	31,5	1,24	75	1125	225	3375	0,58	0,39	120	400
1017705	25	1	37	1,46	20	300	60	900	0,76	0,51	120	400
1324993	25	1	39	1,54	75	1125	225	3375	0,8	0,54	120	400
1136054	35	1-3/8	48	1,89	20	300	60	900	1,09	0,73	120	400

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres
2. Revêtement de couleurs différentes
3. Autres pressions de service.

## SPECIAL DETAILS

### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les tuyaux en caoutchouc ont une durée de vie proportionnelle à leur utilisation.

Les équipements et systèmes sur lesquels le tuyau est installé doivent être conçus de manière sûre. Compte tenu de la diversité des applications possibles, IVG Colbachini ne garantit pas l'aptitude du produit à tous les usages spécifiques. Le choix du produit le plus adapté à l'application envisagée, ainsi que le respect des exigences de performance et de sécurité requises, relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.

IVG Colbachini ne saurait donc être tenue responsable d'utilisations différentes de celles indiquées dans ses catalogues, fiches techniques, offres, confirmations de commande ou recommandations éventuellement jointes.

Un choix et/ou une utilisation inappropriés du produit, ou le non-respect des procédures d'installation, d'utilisation, d'entretien et de stockage, peuvent entraîner la rupture du tuyau et causer des dommages matériels et corporels.

---

IVG Colbachini fabrique et commercialise des tuyaux en caoutchouc assemblés ainsi que des tuyaux et raccords fournis séparément.

#### Tuyaux assemblés

Avant leur mise sur le marché, les flexibles assemblés sont soumis par IVG aux contrôles de fabrication réalisés par du personnel qualifié.

IVG décline toute responsabilité en cas de modifications ultérieures, de démontage ou de remontage des raccords effectués par l'utilisateur, ainsi qu'en cas d'utilisation non conforme aux indications de la fiche technique ou en l'absence de programmes d'entretien et de contrôles périodiques.

#### Tuyaux et raccords séparés

L'utilisateur doit procéder lui-même à l'assemblage en veillant à la compatibilité tuyau/raccord et au respect des spécifications techniques d'utilisation. Il est recommandé de soumettre le flexible assemblé à un essai d'étanchéité réalisé par du personnel qualifié.

IVG décline toute responsabilité à cet égard.

#### Précautions

Pour le choix et l'utilisation correcte des produits IVG, il convient également de se référer aux recommandations émises par Assogomma, disponibles sur [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it), conformément à la norme ISO 8331 relative à l'installation, à l'entretien, aux modalités et à la durée d'utilisation, ainsi qu'à la stabilité et à l'étanchéité des raccords.

**Pour des raisons de sécurité, la pression de service indiquée dans la fiche technique du produit ne doit jamais être dépassée.**

**De manière générale, une utilisation continue aux pressions et/ou températures maximales admissibles peut réduire sensiblement la durée de vie du tuyau. Des inspections régulières ainsi qu'un essai hydrostatique à la pression d'épreuve doivent donc être effectués. L'essai hydrostatique doit être réalisé par du personnel dûment formé, à l'aide d'équipements appropriés et conformément à des normes d'essai reconnues.**

Pour des applications spécifiques des tuyaux en caoutchouc, il convient de se référer aux prescriptions légales ou aux normes applicables. Des recommandations supplémentaires sont disponibles pour des applications particulièrement critiques. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter [info@ivgspa.it](mailto:info@ivgspa.it).