


Real

Рукав для подачи химических продуктов, растворителей с внутренним слоем состава Viton®



Применение:

рукав с мягкими стенками для передачи широкого ассортимента химических продуктов включая хим. продукты высокой концентрации, горячих масел и растворителей. Широко используем в нефтехимической промышленности.

максимальная длина до 120м
напорный для химических веществ
Viton® высокоустойчив к химическим веществам

Внутренний слой:

чёрный, гладкий из синтетического каучука Viton®. Химическая стойкость согласно соответствующей таблице IVG. Если температура подаваемого материала превышает 50°C - просим проконсультироваться с IVG.

Усиление:

высокопрочный синтетический корд.

Покрытие:

чёрное, гладкое из синтетического каучука CR (с отпечатком текстильного биндажа) устойчивое к истиранию, атмосферным воздействиям и озону.

Температура:

от -25°C до +120°C, зависит от подаваемой жидкости.

Маркировка:

фиолетовая маркировочная лента "IVG Chem (логотип сферы применения)...".



Real



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1034901	19	3/4	29	1,14	10	150	40	600	0,54	0,34	120	400
1229710	25	1	38	1,50	10	150	40	600	0,9	0,56	120	400
1034871	32	1-1/4	44	1,73	10	150	40	600	0,99	0,63	120	400
1065572	38	1-1/2	49	1,89	10	150	40	600	0,99	0,63	120	400
1229737	51	2	69	2,70	10	150	40	600	2,23	1,39	120	400
1229745	63,5	2-1/2	81,5	3,19	10	150	40	600	2,7	1,75	120	400
1175505	76	3	95,5	3,74	10	150	40	600	3,53	2,20	120	400
1090291	102	4	121,5	4,77	10	150	40	600	4,62	3,00	120	400

Возможные варианты по запросу:

1. Другие диаметры.
2. Другие рабочие давления.

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).