

Victoria LL

Рукав для пара до +210°C



Применение:

напорно-всасывающий рукав с металлокордом и встроенной стальной спиралью, обеспечивающей нужный радиус изгиба. Для насыщенного пара до 18 бар, используется в химической, нефтехимической и др. отраслях промышленности. Не рекомендуется для пароочистных установок. Может применяться для перегретого пара при пиках до +230°C и 18 бар. Внимание: подача перегретого пара сокращает срок службы рукава. Для увеличения срока службы рекомендуем обеспечивать отток остаточной воды после каждого применения.

хорошие радиусы изгиба
для пара до +210°C
рукав металлокорд

Внутренний слой:

черный, гладкий, из устойчивого к насыщенному пару синтетического каучука EPDM.

Усиление:

слои металлокорда, встроенная стальная спираль.

Покрытие:


черное, гладкое с микроперфорацией (с отпечатком текстильного биндажа), из теплостойкого и износостойкого синтетического каучука EPDM, устойчивое к атмосферным воздействиям и истиранию.

Температура:

от -40°C до +210°C.

Маркировка:

тисненая маркировка "IVG Steam Victoria/LL...".



Victoria LL



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Радиус изгиба		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1256327	13	1/2	27,5	1,08	18	270	180	2700	0,68	0,50	84	3,3	60	200
1256343	19	3/4	33,5	1,32	18	270	180	2700	0,87	0,63	123	4,8	60	200
1231405	25	1	39,5	1,56	18	270	180	2700	1,15	0,84	162	6,4	60	200
1231430	32	1-1/4	48	1,89	18	270	180	2700	1,51	1,09	208	8,2	60	200
1231456	38	1-1/2	56	2,21	18	270	180	2700	2,06	1,46	247	9,7	60	200
1232541	51	2	69	2,72	18	270	180	2700	2,86	2,04	357	14,1	60	200
1265083	63,5	2-1/2	85,5	3,37	18	270	180	2700	4,43	3,10	444	17,5	60	200
1265180	76	3	98	3,86	18	270	180	2700	5,27	3,68	570	22,5	60	200

Возможные варианты по запросу:

1. Другие диаметры.
2. С покрытием красного цвета.

Рекомендуемые соединения:



Steam coupling with clamp

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).